

## Reparasjon av overflate skader på LPG tanker for nedgraving

Reparasjonssettet for LPG tanker produsert av Chemet S. A består av to komponenter, "Komponent A" og "Komponent B" levert i hver sin beholder. Massens farge er grønn.

1. Påse at tankoverflaten er tørr.
2. Området som er skadet pusses lett med sandpapir P80, slik at overflaten blir ren for rust og lignende. Det må IKKE benyttes vinkelsliper eller pussemaskin til dette arbeidet!
3. Tørk av slipestøv med en klut eller tørkepapir.
4. Bland 2-komponent reparasjonsmasse. Alt innholdet i beholder merket "Komponent B" overføres til beholder merket "Komponent A".
5. Blandingen omrøres godt i 2 minutter.
6. Massen påføres tanken med pensel.
7. Påfør i to omganger slik at man oppnår et tykt lag, minimum 600 $\mu$ .
8. Påse at massen har en støvtørr overflate før tanken graves ned.

Behandling av avfall.

Resterende reparasjonsmasse, pensel og emballasje leveres på mottak for spesialavfall.